



Клей-холодная сварка РЕМТЕКА ТИТАН «Для Сантехники» БЕЛАЯ (55 г), арт. РМ0104_55 — это специализированный двухкомпонентный эпоксидный клей-шпаклевка ускоренного действия, выпускаемый в виде двухслойного пластичного стержня. Главное отличие этого состава — **чистый белый цвет после отверждения**, что делает его идеальным решением для незаметного и эстетичного ремонта санфаянса, керамики и эмалированных покрытий. Композиция разработана для экстренной герметизации, ликвидации протечек и восстановления сколов, в том числе на мокрых и влажных поверхностях.

Технические характеристики

- **Масса / Артикул:** 55 грамм / РМ0104_55.
- **Форма выпуска:** двухкомпонентный стержень («пластилин»).
- **Основа состава:** модифицированная эпоксидная смола, аминный отвердитель.
- **Наполнитель:** минеральные и полимерные формообразующие добавки повышенной прочности.
- **Цвет после смешивания:** белый.
- **Жизнеспособность смеси:** 5–7 минут при температуре +20 °С.
- **Время первичного схватывания:** 15 минут при +20 °С (требуется фиксация).
- **Время до механической обработки:** 1–1,5 часа.
- **Полный набор прочности:** 24 часа.
- **Температура эксплуатации шва:** от -60 °С до +150 °С.
- **Минимальная температура нанесения:** до -10 °С (при условии замешивания состава в тепле).

Описание и ключевые свойства

- **Эстетичный внешний вид:** благодаря белому цвету отремонтированные участки на раковинах, унитазах или ваннах не требуют обязательного окрашивания и не выделяются грязными серыми пятнами, как классические холодные сварки.
- **Ускоренное затвердевание:** состав относится к категории «экспресс» — первичная полимеризация происходит всего за 15 минут, позволяя быстро купировать протечку воды.

- **Влагостойкость и адгезия к мокрому:** формула адаптирована для работы в условиях постоянной сырости. Клей эффективно вытесняет влагу из зоны контакта и надежно фиксируется на влажном пластике, металле или керамике.
- **Формоустойчивость:** пластичная консистенция позволяет восстанавливать утраченные фрагменты, лепить недостающие элементы крепежа или декора, которые после застывания можно обрабатывать.
- **Химическая стабильность:** полимеризованный шов устойчив к горячей и холодной воде, воздействию мыльных растворов и стандартной бытовой химии для уборки.

Предназначен для быстрого ремонта, герметизации и реставрации изделий из **керамики, фарфора, санфаянса, пластика, металлопластика, чугуна и стали:**

- Ремонт сколов, трещин и восстановление герметичности раковин, унитазов, биде и сливных бачков.
- Герметизация стыков и ликвидация свищей в пластиковых (ПВХ, полипропилен) и металлических водопроводных и канализационных трубах.
- Устранение течей на стыках сифонов, смесителей, душевых поддонов и в местах примыкания ванны к стене.
- Ремонт и герметизация белых корпусов бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины).

Инструкция по применению

1. **Подготовка:** максимально тщательно очистите ремонтную зону от грязи, известкового налета и ржавчины. Для наилучшего сцепления обработайте поверхность наждачной бумагой и обезжирьте (ацетоном или спиртом).
2. **Отрезание:** отрежьте ножом необходимый по объему кусок от общего стержня холодной сварки.
3. **Замешивание:** тщательно разминайте отрезанную часть руками в защитных перчатках в течение 1–2 минут. Масса должна стать полностью однородной по цвету (белой) и слегка теплой на ощупь.
4. **Нанесение:** быстро (в течение 5 минут) нанесите состав на поврежденный участок, с силой вдавливая его в трещину или свищ. Придайте заплатке нужную форму. Если требуется заделать течь под давлением, удерживайте клей пальцем или струбциной в течение 15 минут.
5. **Отверждение:** оставьте деталь в покое. Механическая обработка (шлифовка, сверление) допускается через 1–1,5 часа, а полная подача рабочей нагрузки и контакт с водой — через 24 часа.

