



**Клей АНЕС Холодная сварка для линолеума (40 мл)** — это профессиональный однокомпонентный реакционный компаунд на основе **полиуретанового каучука с высокой степенью кристаллизации**, усиленный специальными добавками в смеси органических растворителей. Состав разработан для молекулярного склеивания (сварки) стыков всех видов напольных покрытий из ПВХ с плотно подогнанным швом. Он действует методом химической диффузии: слегка растворяет кромки линолеума, которые после испарения растворителя застывают, образуя единый монолитный шов.

### Технические характеристики

- **Объем:** 40 мл (алюминиевая туба).
- **Тип состава:** однокомпонентный реакционный компаунд.
- **Химическая основа:** полиуретан, растворители.
- **Цвет:** полностью бесцветный, прозрачный.
- **Плотность клея:** 0,9 г/см<sup>3</sup>.
- **Массовая доля сухого остатка:** 16 ± 2 %.
- **Сопротивление отслаиванию (ПВХ-ПВХ):** не менее 9,4 кН/м.
- **Температура эксплуатации шва:** от -40 °С до +60 °С.
- **Время открытой выдержки:** 3 минуты.
- **Первичное высыхание шва (до снятия ленты):** 15–20 минут.
- **Полный набор прочности:** 24 часа.
- **Примерный расход:** одна туба 40 мл рассчитана на 10–15 погонных метров шва (при толщине покрытия 3 мм).

### Описание и ключевые свойства

- **Монолитное соединение:** за счет эффекта сварки края линолеума сплавляются между собой. Готовый шов по прочности и эластичности абсолютно не уступает самому полотну покрытия.
- **Абсолютная невидимость:** прозрачная структура делает место стыка визуально незаметным для глаз. Покрытие выглядит как единый ковер без разрывов.
- **100% герметичность и водостойкость:** полностью исключает попадание воды, моющих средств и грязи под линолеум, защищая основание пола от гниения и образования плесени.
- **Химическая стойкость и долговечность:** полимеризованный шов устойчив к старению, не желтеет со временем и выдерживает воздействие слабых растворов бытовой химии, кислот и щелочей.

### Область применения

- Сварка стыков коммерческого, полукommerческого и бытового линолеума на основе ПВХ.
- Соединение плотно резанных кромок (при раскрое методом одновременной резки внахлест).
- Локальный ремонт порезов, трещин и разрывов на уже уложенном ПВХ-линолеуме

### Область применения

- Сварка стыков коммерческого, полукommerческого и бытового линолеума на основе ПВХ.
- Соединение плотно резанных кромок (при раскрое методом одновременной резки внахлест).
- Локальный ремонт порезов, трещин и разрывов на уже уложенном ПВХ-линолеуме

### Инструкция по применению

Наилучший результат достигается при сварке плотно подогнанных стыков без зазоров (метод «холодной сварки типа А»).

1. **Подготовка (Резка внахлест):** уложите два полотна линолеума друг на друга с нахлестом около 3-5 см. Прижмите металлической линейкой и прорежьте оба слоя одновременно острым строительным ножом. Удалите обрезки — получится идеальный стык.
2. **Защита кромок:** наклейте на получившийся шов бумажный малярный скотч (это защитит лицевую сторону линолеума от случайных капель клея, которые могут расплавить рисунок). После этого аккуратно прорежьте скотч ножом точно по линии стыка.
3. **Нанесение клея:** вставьте наконечник тубы глубоко в шов. Плавнo ведите тубик вдоль стыка, дозируя клей так, чтобы он слегка выступал наружу поверх малярного скотча примерно на 2–3 мм.
4. **Снятие ленты:** подождите **15–20 минут** и аккуратно удалите малярный скотч с остатками застывшего клея.
5. **Эксплуатация:** ходить по покрытию и подвергать шов механическим нагрузкам можно через **24 часа**.