



Клей АНЛЕС Обувной (40 мл) — это профессиональный водостойкий контактный клей холодного отверждения на основе **высококристаллизирующихся полихлоропреновых каучуков (наирита)** с добавлением фенолформальдегидных смол. Состав разработан петербургской компанией специально для заводского производства и локального ремонта обуви, кожгалантереи и уличного снаряжения. Он создает прочный, эластичный шов, который не боится постоянного контакта со слякотью, водой и солями.

Технические характеристики

- **Объем:** 40 мл (компактная туба).
- **Химическая основа:** полихлоропреновый каучук (наирит) + смолы.
- **Цвет шва:** от желто-зеленого до бежевого.
- **Плотность:** 0,86 г/см³.
- **Массовая доля сухого остатка:** 20 ± 2 %.
- **Прочность (сопротивление отслаиванию кожа-кожволон):** не менее 4,5 кН/м (4,6 кгс/см).
- **Температура эксплуатации шва:** от -40 °С до +70 °С.
- **Время полного набора прочности:** 20–24 часа.
- **Срок хранения:** 1–2 года со дня изготовления.
- **Соответствие стандарту:** ТУ 2513-009-44297874-99.

Описание и ключевые свойства

- **Высокая самоклеящая способность:** за счет быстрой кристаллизации каучука состав мгновенно схватывается при соприкосновении деталей под давлением.
- **Экстремальная водостойкость:** полностью сохраняет прочность во влажной среде, защищая внутренние узлы обуви от промокания.
- **Постоянная эластичность:** клеевой шов гнется и растягивается вместе с материалом подошвы и верха обуви, не трескаясь на изломах.
- **Морозостойкость:** клей сохраняет гибкость зимой и не дубеет на морозе до -40

Область применения

Применяется для склеивания и монтажа элементов в любых сочетаниях:

- Натуральная кожа, кожзаменители и замша.
- Подошвенная и микропористая резина, кожволон.
- Плотные текстильные материалы, войлок, брезент и стропы.

- Дерево, картон и пластмассы.
- Вклеивание стелек, фиксация подносков и обтяжка каблуков.

Инструкция по применению

1. **Зачистить и обезжирить:** обе поверхности обработайте наждачной бумагой для шероховатости, очистите от пыли и обезжирьте растворителем (ацетоном).
2. **Первый слой:** нанесите клей тонким ровным слоем на обе детали и выдержите **10–15 минут**. Для сильно впитывающих материалов (войлок, ткань) этот шаг обязателен. []
3. **Второй слой:** нанесите повторный тонкий слой клея, подсушите его в течение **10–12 минут**. Клей должен стать сухим «на отлип» (не пачкать пальцы). []
4. **Фиксация:** сильно и плотно прижмите детали друг к другу на несколько секунд. *Важна максимальная сила сжатия в первые секунды, а не продолжительность давления.* []
5. **Выдержка:** оставьте обувь сохнуть при комнатной температуре. Использовать изделие можно через **20–24 часа**.